

EZ - MIG AlMg3

NORME

HRN EN ISO 18723	AWS / ASME SFA-5.10	W. Nr.
S Al 5754 / Al Mg3	ER5754	3.3536

SVOJSTVA I PODRUČJE PRIMJENE

Aluminijska žica za MIG zavarivanje legirana s 3% magnezija. Namijenjena za zavarivanje Al-Mg legura koje sadrže < 3% magnezija. Metal zavara relativno visoke čvrstoće, korozijski postojan.

MEHANIČKA SVOJSTVA ČISTOG METALA ZAVARA

R _{p0.2} N/mm ²	R _m N/mm ²	A ₅ %
110	230	> 23

ORIJENTACIJSKI KEMIJSKI SASTAV ŽICE

	Al	Mg	Mn	Cr	Si	Fe
%	bal.	3,0	0,2	0,01	0,05	0,12

ZAŠTITNI PLIN

I1 (Ar)

PAKIRANJE

Promjer žice mm	Namotaj
0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0	Žica do žice (S-S)
7 kg - žičani kolut	

